


DESCRIPCIÓN

Diseño delgado de 1,5 mm, de Acero Inoxidable Calidad AISI430 y espesor 0,5mm para uso en muros /paredes interiores. Acabados brillante y esmerilado.



PERFIL



USOS/APLICACIONES

Usos: Paredes/muros de interior.

VENTAJAS

Su cara visible resalta y da brillo a los revestimientos, creando una composición exclusiva.

Puede utilizarse como terminación cuando el revestimiento no llega al cielorraso, en bordes de columnas y filos de zócalos cerámicos.

MATERIALES

Las cualidades del acero 430 lo convierten en el metal más indicado para las paredes garantizando durabilidad, desempeño funcional y alta calidad.

Ofrece un acabado suave y táctil que requiere escaso mantenimiento y fácil limpieza.

De resistencia simple al deterioro y al calor, debe aplicarse en zonas donde se producen condiciones ligeramente corrosivas. Entornos que requieren un menor nivel de resistencia mecánica y temperaturas moderadas.

Composición: 17% de cromo 0,12% carbono.



MODO DE COLOCACIÓN

1. Elija el perfil según el grosor del revestimiento.
2. Aplique adhesivo con llana dentada sobre uno de los muros.
3. Complete la instalación del revestimiento sobre el muro lateral.
4. Coloque el guardacanto ilustre sobre la esquina, alineando la pata de enganche perforada en forma de "A"
5. Presione el perfil sobre el muro hasta que el adhesivo sobresalga de las perforaciones.
6. Coloque las cerámicas contiguas ajustándolas al mismo nivel del perfil.
7. Coloque el revestimiento con espaciadores crucetas para asegurar una junta uniforme que deberá rellenarse luego con pastina o fragua.
8. Limpie la varilla con un paño húmedo para evitar que seque el pegamento sobre ellos.



LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO

La limpieza debe realizarse periódicamente con un paño suave. Si se opta por emplear un líquido limpiador neutro, se debe diluir con agua fría y secar para retirar el exceso de humedad. Si la suciedad es persistente, limpie el perfil con una solución al 5% de detergente o jabón neutro en agua limpia, frotando con un paño que no contenga partículas que puedan rayar el acabado. Asegúrese de que la superficie esté totalmente fría (máximo 20°C) antes de efectuar la limpieza.

No recomendado el uso de:

- Lana de acero.
- Productos abrasivos, o decapantes como ácidos fuertes (clorhídrico y perclórico).
- Bases fuertes (soda cáustica o amoníaco).
- Soluciones carbonatadas.
- Ácido cítrico.
- Ceras, vaselina, lanolina o similar.
- Disolventes con haloalcanos (hidrofluoroéteres o disolventes clorados).
- Acelerantes del fraguado que contengan cloruros.

Para mayor información sobre medidas y colores, ingrese en: www.atrimglobal.com
Videos de corte y colocación disponibles en: www.youtube.com/atrimglobal

